

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 3 年 3 月 4 日

Kazuhiro NIITSUMA, et al. Q80178  
MASTER INFORMATION CARRIER FOR....  
Darryl Mexic 202-293-7060  
March 3, 2004  
2 of 3


出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 0 5 6 8 1 5  
[ST. 10/C]: [ J P 2 0 0 3 - 0 5 6 8 1 5 ]

出 願 人  
Applicant(s): 富士写真フイルム株式会社

2 0 0 3 年 1 0 月 3 0 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 P27563J

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 5/86

【発明者】

    【住所又は居所】 神奈川県小田原市扇町 2 丁目 1 2 番 1 号 富士写真フイルム株式会社内

    【氏名】 新妻 一弘

【発明者】

    【住所又は居所】 神奈川県小田原市扇町 2 丁目 1 2 番 1 号 富士写真フイルム株式会社内

    【氏名】 西川 正一

【発明者】

    【住所又は居所】 神奈川県小田原市扇町 2 丁目 1 2 番 1 号 富士写真フイルム株式会社内

    【氏名】 安永 正

【特許出願人】

    【識別番号】 000005201

    【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100073184

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 柳田 征史

【選任した代理人】

    【識別番号】 100090468

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 佐久間 剛

**【手数料の表示】**

・ **【予納台帳番号】** 008969

**【納付金額】** 21,000円

**【提出物件の目録】**

**【物件名】** 明細書 1

**【物件名】** 図面 1

**【物件名】** 要約書 1

**【包括委任状番号】** 9814441

**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気転写用マスター担体の作製方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 情報に応じた凹凸パターンが形成された原盤に、電鍍等により所定厚さの金属盤を積層し、前記原盤より剥離した前記金属盤を所定形状に加工してマスター基板とし、該マスター基板の凹凸パターン上に磁性層を成膜する磁気転写用マスター担体の作製方法において、

前記金属盤を前記原盤より剥離した後、該金属盤の受けた変形を戻す歪み除去工程をさらに備えたことを特徴とする磁気転写用マスター担体の作製方法。

【請求項2】 前記金属盤はNiを電鍍で成膜してなり、前記歪み除去工程が、200～300℃の雰囲気下で、30分～2時間熱処理する工程であることを特徴とする請求項1に記載の磁気転写用マスター担体の作製方法。

【請求項3】 前記金属盤をマスター基板の所定形状に加工する工程が打抜き工程であり、該打抜き工程後に前記歪み除去工程を備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の磁気転写用マスター担体の作製方法。

【請求項4】 前記原盤は、レジストへの描画露光により形成された凹凸パターンに電鍍を施し、金属の型を取った後剥離してなる金属原盤であることを特徴とする請求項1に記載の磁気転写用マスター担体の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、転写情報が担持されたマスター担体から転写を受けるスレーブ媒体へ磁気転写する磁気転写方法に使用する磁気転写用マスター担体の作製方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

本発明の対象とする磁気転写は、少なくとも表層に磁性層を有するサーボ信号等の転写パターンが凹凸形状で形成されたマスター担体（パターンドマスター）を、磁気記録部を有するスレーブ媒体と密着させた状態で、転写用磁界を印加し

てマスター担体に担持した情報に対応する磁化パターンをスレーブ媒体に転写記録するものである。

#### 【0003】

上記スレーブ媒体がハードディスクまたは高密度フレキシブルディスクのような円盤状媒体の場合には、前記マスター担体も円盤状で、同心円状に形成された転写パターンを有し、スレーブ媒体の片面または両面にこのマスター担体を密着させた状態で、その片側または両側に電磁石装置、永久磁石装置による磁界印加装置を配設して転写用磁界を印加する。

#### 【0004】

上記磁気転写に使用するマスター担体の一例としては、基板の表面に情報信号に対応する凹凸パターンを形成し、この凹凸パターンの表面に薄膜磁性層を被覆形成してなるものが提案されている（例えば、特許文献1参照）。

#### 【0005】

そして、本発明が対象としているマスター担体は、例えば、次の工程により作製される。まず、Si基板上に電子線レジストまたはフォトリジストを塗布し、ベークした後、電子ビームまたはレーザービーム等により転写パターンを描画露光し、現像することによりレジストによる凹凸パターンを有する原盤を得る。次に、上記原盤の凹凸パターン上に例えばスパッタリングにより導電層を設け、さらにNi電鍍を施して所定厚さの金属盤（Ni電鍍層）を積層する。次に、前記原盤より金属盤を剥離し、所定サイズに打ち抜いてマスター基板（複版）を作製する。または打抜前のマスター基板を原盤として、電鍍を繰り返して、剥離した金属盤を所定サイズに打ち抜いてマスター基板（複版）を作製する。次に、このマスター基板の凹凸パターン表面に磁性層を成膜して、磁性層による転写パターンを有するマスター担体を作製するものである。

#### 【0006】

そして、上記マスター担体を用いた磁気転写は、このマスター担体と、ハードディスクやフレキシブルディスクなどの磁気記録媒体によるスレーブ媒体とを密着させ、磁気転写用の外部磁場を与えて転写パターンに応じた磁気信号をスレーブ媒体に転写記録するものである。

## 【 0 0 0 7 】

上記のような N i 電鍍によるスタンパー作製技術は、光ディスク製造等で広く使われている。光ディスクでは一般にマスター基板（スタンパー）を元に、射出成形機にて樹脂製のディスク基板を作製するため、マスター基板の若干の歪み（変形）は射出成型時の圧力印加で解消される。一方、磁気転写においては、凹凸間隔が光ディスクより微細であり、パターン形成単位が 3 0 0 n m 以下、例えば 5 0 n m、それ以下のレベルまで小さくなってきて、より高い精度が要求される。

## 【 0 0 0 8 】

ところで、上記のような磁気転写を行う際に、品質よく信号を転写するには、マスター担体とスレーブ媒体を均一に隙間なく密着させることが重要である。このため、密着圧力を高めたり、真空吸引で密着面に空気溜まりができないようにエア排出を行うことなどが実施されている。

## 【 0 0 0 9 】

しかし、密着圧力を高めることは、マスター担体のパターン破損や変形等が発生してマスター担体の耐久性能を低下させる問題となり、高価で耐久性能を要する磁気転写用マスター担体においては、密着圧力を極端に高くすることはできない。

## 【 0 0 1 0 】

前記のようなマスター基板を S i 基板で構成したマスター担体では、反り、歪みが小さいが、S i 基板に磁性体によるパターンを形成するのが煩雑で時間が掛かると共に、高コストとなる問題がある。一方、上記原盤をもとに N i 電鍍等で作製したマスター基板またはそれよりさらに複製したマスター基板を用いるマスター担体は、作製が容易であるとともに、1 枚の原盤より複数のマスター基板が複製可能であり、コスト面などで有利となり実用的である。

## 【 0 0 1 1 】

## 【特許文献 1】

特開 2 0 0 1 - 2 5 6 6 4 4 号公報

## 【 0 0 1 2 】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記のような原盤を用いて金属盤を積層・剥離してなるマスター基板で構成したマスター担体では、原盤からの金属盤の引き剥がし工程、所定サイズへの打抜き工程等で発生した変形によりマスター基板は必ずしも平坦面ではなく、反りや歪みを持っている。

## 【0013】

マスター基板すなわちマスター担体に反りや歪みがあると、スレーブ媒体との密着性が低下してスペーシングの発生要因となり、特にビット間隔が300nm以下に小さいため、上記スペーシング量が転写特性に大きく影響する。これに加え、マスター担体およびスレーブ媒体の表面性、磁性層上に耐久性向上のために被覆した保護層厚み等も影響する。このため、基本的にマスター担体の反りや歪み量を低下させることが重要である。

## 【0014】

Ni電鍍で作製されたマスター基板の変形は、電鍍時の液温度、印加電流変化方法、液濃度等が影響するが、これらは工程管理を行うことで低減することが可能である。一方、原盤に電鍍した金属盤を引き剥がす工程では、自動設備化が難しく、人手による剥離の方が精度が高い。しかし、この剥離時に作用する力によってマスター基板となる金属盤に歪みが生じ変形を起こしやすいものである。

## 【0015】

本発明はこのような点に鑑みなされたもので、原盤に積層した金属盤の剥離時に受けた変形（歪み／反り）を低減して平坦性の高いマスター基板によってマスター担体を作製し、スレーブ媒体との密着性を高め転写特性に優れた磁気転写用マスター担体の作製方法を提供することを目的とするものである。

## 【0016】

## 【課題を解決するための手段】

本発明の磁気転写用マスター担体の作製方法は、情報に応じた凹凸パターンが形成された原盤に、電鍍等により所定厚さの金属盤を積層し、前記原盤より剥離した前記金属盤を所定形状に加工してマスター基板とし、該マスター基板の凹凸パターン上に磁性層を成膜する磁気転写用マスター担体の作製方法において、

前記金属盤を前記原盤より剥離した後、該金属盤の受けた変形を戻す歪み除去工程をさらに備えたことを特徴とするものである。

#### 【0017】

前記金属盤はNiを電鍍で成膜してなり、前記歪み除去工程が、200～300℃の雰囲気下で、30分～2時間熱処理する工程であることが好適である。

#### 【0018】

また、前記金属盤をマスター基板の所定形状に加工する工程が打抜き工程であり、該打抜き工程後に前記歪み除去工程を備えるのが好適である。

#### 【0019】

前記原盤は、レジストへの描画露光により形成された凹凸パターンに電鍍を施し、金属の型を取った後剥離してなる金属原盤で構成してもよい。

#### 【0020】

前記歪み除去工程は、剥離工程後に施してこの剥離工程で受けた変形の歪みのみを除去するほか、打抜き工程後に1回施して、原盤からの剥離工程および打抜き工程で受けた変形の歪みを一度で除去するか、剥離工程後および打抜き工程後にそれぞれ配置して各工程で受けた変形の歪みを独立して除去するようにしてもよい。

#### 【0021】

##### 【発明の効果】

上記のような本発明マスター担体によれば、情報に応じた凹凸パターンが形成された原盤に電鍍等により金属盤を積層し、この金属盤を原盤より剥離し所定形状に加工してマスター基板を作製するについて、金属盤を原盤より剥離した後、該金属盤の受けた変形を戻す歪み除去工程をさらに備えたことにより、原盤に電鍍等により積層された金属盤の剥離時に受けた変形、または、所望サイズへの加工時に受けた変形が、歪み除去処理により戻され、平坦性を確保することで、電磁変換特性（信号品質）が向上し、特にトラック1周での信号ばらつき（モジュレーション）が改善できる。

#### 【0022】

##### 【発明の実施の形態】



以下、本発明の実施の形態を詳細に説明する。図 1 は本発明の一つの実施形態に係る磁気転写用マスター担体の部分断面図、図 2 はマスター基板の平面図、図 3 は一つの実施形態に係るマスター担体の作製工程を順に示す図である。なお、各図は模式図であり、実際の寸法とは異なる比率で示している。

#### 【 0 0 2 3 】

図 1 に示す磁気転写用マスター担体 1 は、金属製のマスター基板 2 と磁性層 3 とで構成されてなり、マスター基板 2 は表面に転写情報に応じた微細な凹凸パターン P（転写パターン）を有し、その表面に磁性層 3 が被覆形成されてなる。

#### 【 0 0 2 4 】

また、前記マスター基板 2 は、例えば電鍍により作製された N i 製であり、図 2 に示すように、中心孔 2 a をする円盤状に形成され、片面（情報担持面）の内周部および外径部を除く円環状領域に凹凸パターン P が形成されている。

#### 【 0 0 2 5 】

磁気転写時には、図 1 に示すように、前記マスター担体 1 における磁性層 3 の表面（凹凸パターン）と、鎖線で示す転写を受けるスレーブ媒体 4 とを密着させて転写用磁界を印加して磁気転写する。その際、スレーブ媒体 4 は予め面内方向または垂直方向の一方に初期磁化が施され、転写用磁界はこの初期磁化とはほぼ反対方向の面内方向または垂直方向に印加するものである。

#### 【 0 0 2 6 】

そして、上記磁気転写時に印加された転写用磁界は、マスター担体 1 の凹凸パターンにおけるスレーブ媒体 4 と密着した磁性層 3 の凸部に吸い込まれ、面内記録の場合にはこの部分の初期磁化は反転せずその他の部分の初期磁化が反転し、垂直記録の場合にはこの部分の初期磁化が反転しその他の部分の初期磁化は反転しない結果、スレーブ媒体 4 の磁気記録層にはマスター担体 1 の凹凸パターンに応じた磁化パターンが転写記録される。磁性層 3 の凹凸パターンにおける突起の高さは、2 0 ～ 6 0 0 n m の範囲が好ましく、さらに好ましくは 3 0 ～ 3 0 0 n m の範囲である。

#### 【 0 0 2 7 】

なお、上記マスター担体 1 は、磁性層 3 の凹凸パターンが、ポジ状パターンと

逆の凹凸形状のネガ状パターンの場合であっても、スレーブ媒体 4 に対する初期磁界の方向および転写用磁界の印加方向を逆の方向にすることによって同様の磁化パターンが転写記録できる。

#### 【0028】

上記マスター担体 1 のマスター基板 2 は、詳細は後述するように、情報に応じた凹凸パターンが形成された原盤に、Ni 電鍍等によって所定厚さに金属盤を積層し、この金属盤を原盤より剥離し、外径および中心孔 2a の部分を所望のサイズに打ち抜いて作製してなる。そして、原盤より剥離後の金属盤、特に打抜き後の金属盤（マスター基板）に、焼き戻し加熱処理等の歪み除去処理を行い、その変形を低減し、平坦性を確保することで、電磁変換特性（信号品質）を向上させるとともに、特にトラック 1 周での信号ばらつき（モジュレーション）を改善する。

#### 【0029】

マスター基板 2 の一実施形態の作製方法を、図 3(a)～(f)に基づいて説明する。

#### 【0030】

まず、(a)のように表面が平滑で清浄でシリコンウエハーによる原板 10（ガラス板、石英板でもよい）の上に、密着層形成等の下処理を行い、電子線レジスト液をスピコート等で塗布してレジスト膜 11 を形成し、ベーキングする。そして、高精度な回転ステージを備えた不図示の電子ビーム露光装置にて、その回転ステージに搭載した上記原板 10 を回転させながら、サーボ信号等に対応して変調した電子ビーム B を照射し、そのレジスト膜 11 に所望のパターンを描画露光する。その後、(b)のように、レジスト膜 11 を現像処理し、露光部分を除去して、残ったレジスト膜 11 による所望厚みで所望の凹凸パターン P を形成する。この凹凸パターン P 上に、不図示の Ni 導電膜を付与し、電鍍可能とした原盤 13 を作製する。

#### 【0031】

次に、(c)のように、上記原盤 13 の全面に、電鍍装置にて電鍍処理を施し、所望厚みの Ni 金属による金属盤 5（電鍍層）を積層する。この金属盤 5 を、上

記原盤 13 から剥離し、残留するレジスト膜 11 を除去・洗浄し、(d)のように、反転した凹凸パターン P を有する金属盤 5 を得る。なお、上記電鍍処理は、液濃度、pH、電流のかけ方、液温度調整等により、積層された電鍍層に歪みのない最適条件で実施する。

#### 【0032】

そして、(e)のように、上記金属盤 5 の内径および外径を所定のサイズに打抜き加工して、マスター基板 2 を作製してなる。

#### 【0033】

次に、(f)のように、上記マスター基板 2 を歪み除去工程により、前記金属盤 5 を原盤 13 より引き剥がした時、および打抜き加工時に受けた変形（歪み／反り）を戻し、平坦化する。つまり、マスター基板 2 を電気炉内の平坦面板 15 上に載置し、200～300℃の雰囲気下で、30分～2時間、例えば、250℃×1時間、平面放置状態で熱処理し、内部歪みを除去して変形を焼き戻す工程である。200℃未満では歪み除去が不十分であり、300℃を越えると脆性化の問題がある。

#### 【0034】

また、上記の歪み除去工程は、打抜き前の金属盤 5 に施してもよく、さらに、これに加えて、打抜き工程後にも施すようにしてもよい。

#### 【0035】

なお、上記工程では、金属盤 5 を原盤 13 から剥離する際に、金属盤 5 の外径が打抜き後のマスター基板 2 の外径より、例えば 1.7 倍以上大きいことにより、転写パターン P の形成部分の外径より外周部分が広く、外周部分への力の作用による原盤 13 からの剥離時の転写パターン P の部位へ作用する力が均等化され、受ける変形を低減し、平坦性を向上している。

#### 【0036】

前記工程に続いて、図示してないが、上記マスター基板 2 の凹凸パターン P の表面にスパッタリングにより磁性層 3、必要に応じて保護層を成膜し、マスター担体 1 を作製するものである。

#### 【0037】

また、他の作製工程としては、前記原盤 13 に電鍍を施して第 2 の原盤を作製し、この第 2 の原盤を使用して電鍍を行い、反転した凹凸パターンを有する金属盤を作製し、所定サイズに打ち抜いてマスター基板を作製してもよい。さらに、第 2 の原盤に電鍍を行うか樹脂液を押し付けて硬化を行って第 3 の原盤を作製し、第 3 の原盤に電鍍を行って金属盤を作製し、さらに反転した凹凸パターンを有する金属盤を剥離してマスター基板を作製してもよい。前記第 2 または第 3 の原盤を繰り返し使用し、複数の金属盤 5 を作製することができる。

#### 【0038】

なお、前記原盤 13 の作製において、レジスト膜 11 を露光・現像処理した後、エッチング処理を行って、ウエハー基板 10 の表面にエッチングによる凹凸パターンを形成してからレジスト膜 11 を除去してもよい。この凹凸パターン上に Ni 導電膜を施してから、図 3(c)と同様に、電鍍処理を施して凹凸パターンを有する原盤 13 を作製してもよい。

#### 【0039】

また、図 3 では、電鍍処理により形成した原盤 13 および金属盤 5 の裏面は平坦に示しているが、この裏面に表面の凹凸形状を反映した凹凸が形成されていてもマスター担体 1 の形成には問題がなく、必要に応じて研磨による平坦加工が施される。

#### 【0040】

前記磁性層 3 の形成は、磁性材料を真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の真空成膜手段、電鍍等のメッキ法などにより成膜する。磁性層 3 の磁性材料としては、Co、Co 合金 (CoNi、CoNiZr、CoNbTaZr 等)、Fe、Fe 合金 (FeCo、FeCoNi、FeNiMo、FeAlSi、FeAl、FeTaN)、Ni、Ni 合金 (NiFe) を用いることができる。特に好ましくは FeCo、FeCoNi である。磁性層 3 の厚みは、50 nm～500 nm の範囲が好ましく、さらに好ましくは 100 nm～400 nm である。

#### 【0041】

なお、磁性層 3 の凹凸パターンにダイヤモンドライクカーボン (DLC) 等の

保護膜を設けることが好ましく、潤滑剤層を設けても良い。また保護膜として5～30nmのDLC膜と潤滑剤層が存在することがさらに好ましい。潤滑剤は、スレーブ媒体4との接触過程で生じるずれを補正する際の、摩擦による傷の発生などの耐久性の劣化を改善する。

#### 【0042】

スレーブ媒体4は、両面または片面に磁性層が形成されたハードディスク、高密度フレキシブルディスクなどの円盤状磁気記録媒体が使用され、その磁気記録部は塗布型磁気記録層あるいは金属薄膜型磁気記録層で構成される。金属薄膜型磁気記録層の磁性材料としては、Co、Co合金（CoPtCr、CoCr、CoPtCrTa、CoPtCrNbTa、CoCrB、CoNi等）、Fe、Fe合金（FeCo、FePt、FeCoNi）を用いることができる。これは磁束密度が大きいこと、磁界印加方向と同じ方向（面内記録なら面内方向、垂直記録なら垂直方向）の磁気異方性を有していることが、明瞭な転写が行えるため好ましい。そして磁性材料の下（支持体側）に必要な磁気異方性をつけるために非磁性の下地層を設けることが好ましい。結晶構造と格子定数を磁性層に合わせることが必要である。そのためにはCr、CrTi、CoCr、CrTa、CrMo、NiAl、Ru等を用いる。

#### 【0043】

初期磁界および転写用磁界を印加する磁界印加手段は、面内記録の場合には、例えば、スレーブ媒体4の半径方向に延びるギャップを有するコアにコイルが巻き付けられたリング型電磁石装置が上下両側に配設されてなり、上下で同じ方向にトラック方向と平行に発生させた転写用磁界を印加する。磁界印加時には、スレーブ媒体4とマスター担体1との密着体を回転させつつ磁界印加手段によって転写用磁界を印加する。磁界印加手段を回転移動させるように設けてもよい。磁界印加手段は、片側にのみ配設するようにしてもよく、永久磁石装置を両側または片側に配設してもよい。

#### 【0044】

垂直記録の場合の磁界印加手段は、極性の異なる電磁石または永久磁石をスレーブ媒体4とマスター担体1との密着体の上下に配置し、垂直方向に磁界を発生

させて印加する。部分的に磁界を印加するものでは、スレーブ媒体4とマスター担体1との密着体を移動させるか磁界を移動させて全面の磁気転写を行う。

#### 【0045】

上記のように作製されたマスター基板2は、打抜き工程後の歪み除去工程により、原盤13に電鍍等により積層された金属盤5の剥離時に受けた変形、および、所望サイズへの打抜き加工時に受けた変形が、歪み除去処理により戻され、平坦性を確保することで、このマスター基板2を用いたマスター担体1は磁気転写時のスレーブ媒体4との密着性が向上し、信号ばらつきのない良好な磁気転写が行える。

#### 【0046】

次に、上記のような本発明マスター担体を使用して磁気転写を行った評価結果を示す。この試験は、歪み除去処理（熱処理）条件を種々変更した実施例および比較例のマスター基板を、表1に示すように作製し、そのマスター基板の歪み除去処理後の面振れ量（歪み量）の測定と、このマスター基板を用いたマスター担体による磁気転写を実施した際のモジュレーションを測定し、評価したものである。

#### 【0047】

##### <実施例1>

この実施例1のマスター基板の作製工程は、直径100mmSiウェハー→下処理→電子線レジスト塗布→ベーキング→電子ビーム描画→ベーキング→現像→導電層付与→電鍍→剥離→レジスト除去→打抜き（外径85mm、内径25mm）→平板上で熱処理（210℃×100分）を順に施してなる。さらに、マスター担体を作製する場合には、上記マスター基板に、酸素アッシング（酸化処理）→磁性層成膜→DLC保護膜成膜の工程で行う。

#### 【0048】

##### <実施例2>

この実施例2のマスター基板の作製工程は、熱処理条件を除いて、上記実施例1と同様であり、熱処理条件は290℃×40分である。

#### 【0049】

## &lt;比較例 1, 2&gt;

この比較例 1 および比較例 2 におけるマスター基板の作製工程は、熱処理条件を除いて、上記実施例 1 と同様であり、比較例 1 は熱処理は施さず、比較例 2 の熱処理条件は 1 5 0 °C × 4 0 分である。

## 【0 0 5 0】

面振れ量の測定は、マスター基板を内径 2 5 mm の位置でスピンドルモータに固定し、1 0 r p m で回転させる。この状態で半径  $r = 3 0$  mm の場所を面に対して垂直に変位量をレーザ変位計（KEYENCE 社製：LC-2 4 3 0 変位センサ）で測定し、デジタルオシロスコープで変位波形を取り込んだ。このときの最小-最大値差を面振れ量とした（但し、チャッキングによる 1 次成分は除く）。また、取り込んだ 1 周のデータを周波数分析（FFT 変換）し、周波数成分を算出した。2 次成分のみで 1 0 0  $\mu$  m 変位量がある場合の 2 次周波数成分のレベルを 1 とし、3 次成分以上のレベルがそれぞれの周波数のピーク位置で 0. 2 を越える場合を、その成分が含まれることとし、表 1 に周波数成分を記載した。

## 【0 0 5 1】

また、モジュレーションとは、磁気転写によりスレーブ媒体に転写されたサーボ信号の各セクタでのプリアンプル（AGC）部分の信号をヘッドで読み取った際の出力のばらつきであり、例えば、オシロスコープでの最大信号振幅  $a$  と最小信号振幅  $b$  において、モジュレーション（Mod.）は、 $\{(a - b) / (a + b)\} \times 100$  [%] で表される。上記試験では、モジュレーション評価方法に、G u z i k 1 6 0 1 + 協同電子システム評価機を使用している。

## 【0 0 5 2】

【表 1】

	熱処理条件 (温度 × 時間)	面振れ量 ( $\mu$ m)	Mod 値 (%)
実施例 1	210°C × 100 分	4 5	4. 3
実施例 2	290°C × 40 分	5 8	5. 2
比較例 1	熱処理なし	2 8 0	2 1
比較例 2	150°C × 40 分	1 9 0	1 8

## 【0053】

上記評価結果より、本発明マスター担体は、同一半径での1周当たりの面振れ量（歪み量）が $100\mu\text{m}$ 以下であり、転写されたスレーブ媒体での信号のトラック1周当たりの出力のばらつき（信号振幅強度のばらつき：モジュレーション）が6%以下となり、例えばサーボフォロイング性能に影響を与えない十分な品質での転写が可能となった。

## 【0054】

これに対し、比較例1では、歪み除去処理としての熱処理を施していないことで、原盤からの電鍍金属盤を剥離した際に受けた変形がそのまま面振れ量が大きく、比較例2では温度が処理温度が低いことで歪み除去が不十分でまだ面振れ量が大きく、両比較例ともに、マスター担体とした後の磁気転写におけるスレーブ媒体との密着性が低下し、モジュレーションの増大を招き信号品位が劣化している。また、比較例における歪みの周波数成分には、3次成分以上の変位が含まれていた。

## 【0055】

また、上記面振れ量（歪み）では、その周波数成分（次数）の割合により、歪み量が大きくても密着時に歪みが平坦化されて良好な密着となる場合がある。例えば、金属盤を原盤より1方向から引き剥がすと、歪みの2次成分を越える成分が低減できる可能性がある。2次成分を越える歪みが多いと、密着圧を高めてもスペーシングが起きやすく望ましくない。逆に、2次以下であれば密着圧力を許容範囲内で増加させることによりある程度対応可能である。

## 【0056】

なお、歪み成分における、1次成分は、円盤が単に傾斜しているときの変位成分であり、1周における高さ方向の変化が1回高くなって低くなる変化である。2次成分以上は、1周の間で波打っている変位であり、2次では1周の間に2箇所で高くなる歪みであり、3次では1周の間に3箇所で高くなる歪みであり、4次以上でも同様に1周の内に4回以上の高くなるように歪みが波打って発生している。実際は、1次成分に2次成分が重なって発生したり、複数の歪み成分が重なって全体の歪み量となっている。この歪み量は、1周の変位における最も高い



位置と低い位置との差で規定され、各次成分を分離して求めることが可能である。

### 【0057】

反りは、1周の間、すなわち1トラックにおける歪みはなくても、内周部位と外周部位とで高さが異なるような変形であり、例えば、球面状の変形がある。最も高い位置と、最も低い位置との差が反り量として規定される。

### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の一つの実施形態に係る磁気転写用マスター担体の概略部分断面図

#### 【図2】

マスター基板の平面図

#### 【図3】


一実施形態のマスター基板の作製工程を順に示す図

### 【符号の説明】


- 1     マスター担体
- 2     マスター基板
- 3     磁性層
- 4     スレーブ媒体
- 5     金属盤
- 10    原板
- 11    レジスト膜
- 13    原盤
- 15    平坦面板

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】



【図 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 マスター担体を構成するマスター基板を作製するについて、パターンを有する原盤に積層した金属盤の剥離時または打抜き時に受けた変形を低減し、平坦性の高いマスター基板を得て、磁気転写時におけるスレーブ媒体との密着性を高め転写特性を向上する。

【解決手段】 磁気転写用マスター担体 1 は転写する情報に応じた凹凸パターン P を有する金属製のマスター基板 2 を備え、このマスター基板 2 を、パターン P が形成された原盤 1 3 に電鍍等により所定厚さに積層した金属盤 5 を剥離し、所望のサイズに打ち抜く作製工程に、金属盤 5 を原盤 1 3 より剥離した後、該金属盤 5 の受けた変形を戻す歪み除去工程 (f) をさらに備え、平坦性を確保し、転写特性を高める。

【選択図】 図 3

## 認定・付加情報

特許出願の番号 特願 2003-056815  
受付番号 50300347748  
書類名 特許願  
担当官 第八担当上席 0097  
作成日 平成15年 3月 5日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

【提出日】 平成15年 3月 4日  
【特許出願人】  
【識別番号】 000005201  
【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 210 番地  
【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社  
【代理人】 申請人  
【識別番号】 100073184  
【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-18-3 新横  
浜 K S ビル 7 階  
【氏名又は名称】 柳田 征史  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100090468  
【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-18-3 新横  
浜 K S ビル 7 階  
【氏名又は名称】 佐久間 剛

次頁無

特願 2 0 0 3 - 0 5 6 8 1 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 5 2 0 1 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社